



RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth.

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. je polosyntetický vysoce kvalitní 2-taktní motorový olej pro závěsné motory na bázi PAO a POE. Pomocí speciálních přísad s nízkým obsahem popela garantuje řádné mazání a ochranu proti opotřebením.

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. byl speciálně vyvinut pro použití v 2-taktních motorech s přímým vstřikováním paliva a bez přímého vstřikování paliva (DFI), pod tekoucí vodou chlazených závěsných motorů s odděleným (autolube systémy) nebo smíšeným mazáním.

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. splňuje požadavky National Marine Manufacturers Association, NMMA TC-W3 (Yamaha 50S CE, Mercury).

Aplikační poznámka

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. mohou být použity ve všech závěsných motorech s předepsaným míšícím poměrem od výrobce motoru, pro který je olej v závislosti na "TC-W3". To může být také použito pro motory pracující v mořské vodě.

Doporučená směs: 1:75 s normálním benzínem.

Požadavky výrobcem motoru musí být dodrženy.

Kvalita klasifikace:

Specifikace

API TC

Uvolnění

NMMA TC-W3 ® RL-29018F

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Suzuki, Yamaha, Johnson, Evinrude, Mercury, Tohatsu

Vlastnosti:

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth. nabízí:

- Vynikající ochrana proti korozi
- Okamžité homogenní míchání s palivem použit (včetně bezolovnatého)
- Tlakem a teplotou odolný olejový film
- Vynikající ochrana proti opotřebením
- Čisté spalování bez usazenin

| Vlastnosti | Jednotka | Data | Zkouška podle |
|-----------------------|---------------------|---------|---------------|
| Barva | | modrý | - |
| Hustota při 20 ° C | kg / m ³ | 877 | EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 60 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | o 8,6 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI | | 125-130 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí (COC) | ° C | > 100 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | ° C | - 25 | DIN ISO 3016 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

30. 07. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0,
Fax.: 052039719-40 / 41